

Spirit Soul Glue Down 55.


technische Daten.


BERRY  ALLOC

	enthält	m ²	Bruttogewicht (inkl. Packung & Palette)
1 Paket Spirit Soul Glue Down 55 Dielen	10 Dielen	3,45 m ²	16,49 kg
1 Palette Spirit Soul Glue Down 55 Dielen	51 Pakete	175,95 m ²	866,94 kg
1 Paket Spirit Soul Glue Down 55 Fliesen	10 Fliesen	4,18 m ²	19,14 kg
1 Palette Spirit Soul Glue Down 55 Fliesen	46 Pakete	192,31 m ²	908,53 kg
1 Paket Spirit Soul Glue Down 55 Fischgrätdielen	64 Dielen	4,46 m ²	19,86 kg
1 Palette Spirit Soul Glue Down 55 Fischgrätdielen	42 Pakete	187,29 m ²	859,20 kg

Produktspezifikationen	Norm	Spirit Soul Glue Down 55 Dielen	Spirit Soul Glue Down 55 Fliesen	Spirit Soul Glue Down 55 Fischgrätdielen
Deckmaß	EN ISO 24342	L 1500 x B 230 mm	L 914,4 x B 457,2 mm	L 609,6 x B 114,3 mm
Nutzschicht	EN ISO 24340	0,55 mm	0,55 mm	0,55 mm
Oberflächenprägung		Synchronpore (EIR)	Steinprägung	Synchronpore (EIR) & Steinprägung
Gesamtdicke	EN ISO 24346	2,5 mm	2,5 mm	2,5 mm
Verbindungssystem		nein	nein	nein
Kantenbearbeitung (Fase)		micro V4	micro V4	micro V4
Nutzungsklasse	EN ISO 10582	23/33/42	23/33/42	23/33/42
Garantie für Wohnbereiche/ gewerbliche Bereiche		Die Garantiebedingungen finden Sie in unserem Dokumentencenter auf berryalloc.com		

Prüfergebnisse	Norm	Ergebnisse
Fußbodenheizung	EN ISO 12524	geeignet (weitere Informationen unter www.berryalloc.com)
Stuhlrollentest	EN ISO 4918	bestanden
Brandklasse	EN 13501-1	Bfl-s1
Chemikalienbeständigkeit	EN ISO 26987	OK
Resteindruck	EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm – bestanden
Wärmedurchlasswiderstand	ISO 8302	0,010 m ² K/W
Kratzfestigkeit	EN 16094	MSR-A1/B1
Rutschhemmung und Begehsicherheit	DIN 51130	R10
	EN ISO 13893	Klasse DS
Rutschhemmung gemäß Pendeltest (PTV)	EN 16165	36+
Trittschallverbesserung	EN ISO 10140-3 EN ISO 717-2	2 dB
Maßhaltigkeit	EN ISO 23999	≤ 0,15 % - bestanden
Lichtechtheit	EN ISO 105-B02	≥ 6 - bestanden
Elektrostatische Aufladung	EN 1815	antistatisch (≤ 2 kV)





Spirit Soul Glue Down 55.

technische Daten.

BERRY  ALLOC

Produktaufbau



- ① PU Schutzlackschicht*
- ② Nutzschicht 0,55 mm
- ③ Dekorschicht
- ④ Trägerschicht

**bei Holzdekore, deren Oberfläche mit der UltraShield Matt-Technologie™ versiegelt wurde, die für eine ultramatte Oberfläche mit extremer Kratzfestigkeit und erhöhter Rutschfestigkeit sorgt*



vinylfliesen & -fliesen.