

PRODUCT MERKMALE

FORMAT	Perstorp Pro		
Breite	190	mm	
Länge	1200	mm	
Anzahl der Paneele pro Packung	7		
m² pro Packung	1,596	m²	
Fasen	-		
Stärke	8,0	mm	
Nut und Feder	Uniclic		
Garantie Wasserbeständigkeit	10	Jahre	
	24	Stunden	(Stehendes Wasser)

PANEELAUFBAU



1. Schicht mit höchster Abrieb- und Kratzfestigkeit
2. Kristallklares Dekor
3. Feuchtigkeitsbeständiges HDF-Trägermaterial
4. Abschließende Stabilisierung

WERKSGARANTIE

	METHODE	PARAMETER			
Beanspruchungsklasse	EN ISO 10874		Klasse	21-22-23/31-32-33	
CE	EN 14041:2004+AC:2005+AC:2006	Notifizierte Stelle	NB 0493 - Centexbel	DOP: Auf Packung	
UKCA	EN 14041:2004+AC:2005+AC:2006	Zugelassene Stelle	AB 8515 - Centexbel	DOP: Auf Packung	
Garantie	Wohnzwecke	Siehe Garantiebedingungen		Lebenslang	
	Gewerbliche Nutzung	Siehe Garantiebedingungen	Wasserdichtigkeit	10	Jahre
			Wasserdichtigkeit	10	Jahre
			Wasserdichtigkeit	10	Jahre

GENERELLE DATEN (IM BEZUG ZUR EN 13329)

	METHODE	PARAMETER	NORMANFORDERUNGEN	
Abriebbeständigkeit	ISO 24338 - Prodecure A		≥ 6000	Zyklen
Abriebklasse	EN 13329		AC5	
Schlagfestigkeit	EN 17368	Kleine Kugel	≥70 mm	
	EN 13329	Große Kugel	≥750 mm	
Kratzbeständigkeit	EN 438 -2, 25		Belastung	≥ 3N
Stuhlrolleneignung	EN ISO 4918 (with underlay)	Type W (EN 12529)	20000	Zyklen
Quellverhalten	ISO 24336	Nach 24 Stunden Eintauchen bei 20°C	≤ 15%	
Schließkraft	ISO 24334	F10,2 Längsseite	≥ 1 kN/m	
		Fmax Längsseite		
		Fs0,2 kurzen Seite	≥ 2 kN/m	
		Fmax kurzen Seite		
Möbelfußverschiebung	EN ISO 16581		es sollten keine Beschädigungen erkennbar sein, wenn mit "Fuß Typ n" getestet wird	
Abhebefestigkeit	EN 13329	N/mm²	≥ 1,25	
Eindruckverhalten	EN ISO 24343-1		Eindruck	≤ 0,05 mm
Fleckenunempfindlichkeit	EN 438-2	Gruppe 1, 2	Klasse	5
		Gruppe 3	Klasse	4
Allgemeines Aussehen	EN 13329	Höhenunterschiede	≤ 0,15 mm	
		Öffnung zwischen Verbindungen	≤ 0,20 mm	
		Längenschüsselung	konkav ≤ 0,50%	
		Breitenschüsselung	konvex ≤ 1,00%	
			konkav ≤ 0,15%	
Maßabweichungen nach Änderungen der relativen Luftfeuchtigkeit	EN 13329	δl	δl average ≤ 0,9 mm	
		δw	δw average ≤ 0,9 mm	
Lichtechtheit	EN ISO 4892-2:2013 procedure B - cycle 2 or cycle 5	Grau Referenz	Klasse	≥ 4

GENERELLE DATEN (IM BEZUG ZUR EN 13329)

	METHODE	PARAMETER	NORMANFORDERUNGEN	PERGO VALUES
Wasserbeständigkeit	ISO 4760	Qualitative Bewertung für die Quellung nach der Erholung	< 3	2
		Quantitative Bewertung für Quellung nach der Erholung	≤0,3mm	≤0,3mm
		wasserdurchlässige mechanische Verbindung	Keine Anforderungen	Beständigkeit mechanischer Verbindungen gegen Wassereintritt

UMWELT, SICHERHEIT UND GESUNDHEIT

	METHODE	PARAMETER		
Trittschallverringering	ISO 712/2	On a PERGO underlay		ΔLw ≈ 18dB (abhängig von Unterlagsbahn)
Fußbodenheizung		On a PERGO underlay	Siehe besondere Hinweise	Geeignet
Formaldehyde emission	EN 717-1	ppm		< E0,5
Anti-Statik	EN 1815			≤ 2,0 kV
Reaction to fire	EN 13501-1	Klasse		Bfl-s1 (mit allen PERGO-Unterlagen)
Wärmewiderstand	EN 12667	m²K/W		0,055 m²K/W
Rutschfestigkeit	EN 13893	μ		DS: μ ≥ 0,30

ZERTIFIKATE

EU Ecolabel	SE/035/001
AFFSET	A+
PEFC	PEFC/07-32-37
M1	
Nordic Ecolabel	30290001
EPD	



EN 14043:2004 / AC:2006
Laminated Flooring (EN 13329)
EN 13329:2003

EN 14043:2004 / AC:2006
Laminated Flooring (EN 13329)
EN 13329:2003

